

AM FLEXPROOF AC

MÔ TẢ SẢN PHẨM


AM FLEXPROOF AC là chất quét tạo màng chống thấm gốc Acrylic có độ dẻo cao, chịu UV tốt, cho các ứng dụng lộ thiên.

CÁC ỨNG DỤNG

- Sàn mái và lan can bê tông, sê nô, ...
- Lớp phủ chống thấm hoàn thiện cho vách/ sàn
- Lớp phủ chống thấm cải tạo các sàn lát gạch, gỗ, gạch tàu ... hiện hữu.
- Các kết cấu chứa nước cứu hỏa, nước sinh hoạt, đài phun nước, bể nuôi thủy sinh, ...

CÁC ƯU ĐIỂM

- Sàn mái và lan can bê tông, sê nô, ...
- Lớp phủ chống thấm hoàn thiện cho vách/ sàn
- Lớp phủ chống thấm cải tạo các sàn lát gạch, gỗ, gạch tàu ... hiện hữu.
- Các kết cấu chứa nước cứu hỏa, nước sinh hoạt, đài phun nước, bể nuôi thủy sinh, ...



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt thi công phải sạch sẽ và đủ cường độ. Loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn. Các bề mặt kim loại phải đảm bảo không bị rỉ sét.

Thi công lớp lót

Không dùng lớp gia cường: AM FLEXPROOF AC được thi công hai lớp ($0.3 - 0.35\text{kg/m}^2$ / lớp) bằng cọ hoặc cọ lăn.

Có lớp lưới gia cường:

1. Thi công lớp AM FLEXPROOF AC thứ nhất: ($0.8 - 1.0\text{kg/m}^2$) bằng cọ quét hay cọ lăn.
2. Dán chặt lớp gia lưới gia cường vào lớp thứ nhất khi lớp này còn ướt.. Phải đảm bảo lớp lưới gia cường được ép chặt và không có bọt khí cũng như nếp gấp. Mỗi nối giữa các tấm lưới phải được chồng mí tối thiểu 50mm

AM FLEXPROOF AC

3. Thi công lớp thứ hai ($0.8 - 1.0\text{kg/m}^2$) phủ kín lớp lưới trên toàn bề mặt ngay khi lớp thứ nhất còn ướt.

4. Khi bề mặt vừa khô, thi công lớp hoàn thiện (0.4kg/m^2). Bảo vệ tránh mưa cho đến khi khô hoàn toàn

Vệ sinh

AM FLEXPROOF AC còn ướt có thể được vệ sinh bằng nước sạch. Sản phẩm đã khô nên vệ sinh bằng biện pháp cơ học

ĐỊNH MỨC

Không sử dụng lớp lưới gia cường: $\sim 0.6 - 0.8\text{ kg/m}^2$. Dùng lớp lưới gia cường kết hợp: $\sim 2.0 - 2.4\text{ kg/m}^2$

ĐÓNG GÓI

AM FLEXPROOF AC đóng gói dạng thùng 5 kg và 18 kg.

HẠN SỬ DỤNG

06 tháng kể từ ngày sản xuất.

TÍNH CHẤT KỸ THUẬT

Thời gian khô	2 – 3 giờ tùy theo nhiệt độ môi trường
Cường độ kéo	3 N/mm ² - Không có lớp gia cường. 5 N/mm ² - Khi thi công với lớp gia cường.
Lực bám dính	1.5 N /mm ²
Khả năng chống cháy	Loại 2
Màu	Trắng, Xám.