

AM LATEX 302

MÔ TẢ SẢN PHẨM

AM LATEX 302 là chất kết dính đa năng gốc nước. AM LATEX 302 được sản xuất từ nhựa cao su styrene-butadiene polymer nhũ tương để có các tính chất kết dính bền vững nhất. Sản phẩm bền vững ngay cả trong môi trường kiềm do cấu thành được mối liên kết chặt chẽ giữa các thành phần hóa học trong vữa xi măng với nhựa Polymer.

ỨNG DỤNG

AM LATEX 302 được dùng để liên kết bê tông mới vào bê tông cũ, dùng trong công tác sửa chữa bê tông, dùng trộn vào vữa cải tiến để làm vữa lót nền, vữa sửa chữa, vữa bù lấp, vữa bơm, vữa chống thấm cũng như vữa dán và kết dính cho gạch, đá.

ƯU ĐIỂM

- Tăng cường lực dính cho các mẻ trộn vữa với xi măng.
- Hạn chế và làm giảm co ngót, rạn nứt cho vữa sửa chữa và vữa tô.
- Tăng thêm tính hiệu quả cho vữa cải tiến xi măng trong việc bám dính và chống thấm.
- Cắt giảm nước và làm gia tăng cường độ cho vữa xi măng cải tiến mà vẫn không làm ảnh hưởng đến tính chất thi công



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

Bảo đảm các bề mặt chuẩn bị thi công phải chắc, sạch, không bám dầu mỡ hay các tạp chất khác. Nên sử dụng máy mài cho diện tích rộng. Nên cắt sâu cho các mép cạnh khu vực sửa chữa và nên làm ẩm nhưng tránh không đọng nước cho bề mặt khi sửa chữa với vữa xi măng.

Thi công như là lớp kết dính

Dùng cọ quét dày để quét một lớp AM LATEX 302 đều và kỹ lên trên bề mặt đã chuẩn bị. Tiến hành thi công lớp vữa tô hoặc vữa dày ngay sau khi lớp lót bắt đầu khô dính tay. Lớp lót này sẽ kéo dài thời gian dính trong vòng 20 phút tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh.

Thi công trộn gia cường cho các loại vữa xi măng cải tiến

Tỷ lệ trộn đề nghị như sau, xi măng Portland (50 kg) trộn với cát mịn (150 kg) trộn với AM LATEX 302 (10 kg) và nước (5kg).

AM LATEX 302

Thi công với bay răng cưa cho lớp vữa trát dày khoảng 5-6 mm. Nhấn chặt viên gạch lên lớp vữa vừa thi công. Trộn cùng tỷ lệ như trên cho các mục đích vữa neo.

Thi công trộn gia cường cho các loại vữa xi măng dùng sửa chữa nền

Tỷ lệ trộn đề nghị như sau, xi măng Portland (50 kg) trộn với cát mịn (100 kg) trộn với AM LATEX 302(10 kg) và nước (5kg). Thi công với bay răng cưa cho lớp vữa trát dày khoảng 5-15 mm

Tưới ẩm/ướt lên bề mặt đã chuẩn bị, thi công lớp lót kết dính như trên và trong khi lớp này còn ướt dùng bay gỗ thi công và ép chặt lớp vữa sửa chữa cải tiến. Các loại vữa sửa chữa hay vữa cải tiến nên được trộn vừa khô và đồng nhất để nén chặt vào nền sửa chữa. Hoàn thiện bề mặt vữa sửa chữa với bay, bàn chà thép. Nên sử dụng nước hoặc chất bảo dưỡng bề mặt để hạn chế bay hơi nước nhanh hay hiện tượng nứt bề mặt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng màu trắng sữa
Tỷ trọng	1.02 g/cm ³
Điểm gây cháy nổ	Không gây cháy nổ

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG

AM LATEX 302 là chất không gây cháy nổ. Nên được giữ trong thùng đầy nắp kín và để ở nơi khô ráo tránh tiếp xúc trực tiếp các nguồn nhiệt cao. AM LATEX 302 tuy không độc hại nhưng cũng lưu ý xử lý khi tiếp xúc phải. Nên đeo găng tay và kính bảo hộ để bảo vệ da và mắt trong khi sử dụng. Rửa nhiều lần với nước sạch và đến trung tâm y tế nếu vắng trúng phải mắt.

VỆ SINH

Dùng nước rửa sạch phần vật liệu bị rơi vãi.

LIỀU LƯỢNG

Trung bình 1 lít dùng cho khoảng 6 m² .

ĐÓNG GÓI

AM LATEX 302 được cung cấp ở dạng bồn 1000 Lit, phuy 208 Lit và thùng 5 lít, 20 Lit, .

HẠN DÙNG

AM LATEX 302 có hạn sử dụng 12 tháng ở điều kiện bao bì đóng kín.