

AM RENDER WP

MÔ TẢ SẢN PHẨM

AM RENDER WP là sản phẩm vữa trát tường chống thấm gốc xi măng trộn sẵn với các thành phần như xi măng, cát silica cấp phối và phụ gia. Khi trộn với nước, nó mang lại một lớp trát chống thấm tuyệt vời và dễ dàng thi công

AM RENDER WP cho độ bám dính và khả năng chống thấm tuyệt vời đối với nền bê tông và nền gạch, ứng dụng cho cả khu vực trong nhà và ngoài trời. Sản phẩm vượt qua các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt cho lớp hoàn thiện chất lượng cao.

ỨNG DỤNG

AM RENDER WP có thể dùng làm lớp đệm xây cho khối gạch, khối block, và làm lớp đệm cho gạch ốp lát.

AM RENDER WP thích hợp cho tất cả các loại bề mặt của bê tông; tường gạch block trọng lượng nhẹ, tường gạch, tường gạch block...

ƯU ĐIỂM

- Sản phẩm được trộn sẵn đảm bảo chất lượng đồng bộ
- Tiện lợi trong bảo quản và thi công
- Dùng cùng lượng nước để đạt được chất lượng đồng nhất.
- Dễ dàng trộn và áp dụng
- Cường độ bám dính tuyệt vời
- Độ bền cao và khả năng chống thời tiết tốt.
- Không lãng phí cát và xi măng trong bao đã mở.
- Giảm bớt công tác dọn dẹp chỉ cần loại bỏ bao bì giấy.



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Đảm bảo tất cả bụi bẩn, dầu mỡ, tạp chất phải được loại bỏ. Nên phun ẩm nền một ngày trước khi trát. Làm ướt bề mặt bê tông khô trước khi áp dụng. AM RENDER WP không yêu cầu bề mặt xử lý ẩm và tạo nhám khi trát

Cách trộn

- Đổ một bao 40kg AM RENDER WP trộn với 5.2 lít nước trộn trong 3 đến 5 phút.
- AM RENDER WP sẵn sàng thi công khi đạt đến độ sệt ổn định, đồng nhất.

Thi công

- AM RENDER WP được thi công bằng bàn xoa thép hoặc có thể phun.
- AM RENDER WP kéo dài thời gian sử dụng trong khoảng 60 phút sau khi trộn. Bất kỳ sự bổ sung thêm nước sẽ làm giảm hiệu suất của sự pha trộn vữa do phản ứng thủy hóa.

AM RENDER WP

BẢO QUẢN

AM RENDER nên được bảo quản ở nơi khô ráo. Nếu văng vào mắt nên rửa sạch nhiều lần với nước sạch.

Nếu có hiện tượng dị ứng nên đến các trung tâm y tế để kiểm tra.

ĐÓNG GÓI

AM RENDER WP được đóng bao 40 kg và 40 bao cho một pallet.

LIỀU LƯỢNG

Bao 40kg AM RENDER WP cho khoảng 25 L vữa.

HẠN DÙNG

AM RENDER WP có hạn sử dụng 12 tháng ở điều kiện bao bì đóng kín.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Tỷ lệ nước : vữa khô	0.17 (5.2 lít cho bao 40kg)
Dạng vữa	Bột màu xám
Cường độ cắt	1.0N/mm ² (DIN 18 555 Part 5)
Độ giữ nước	> 95% (DIN 18 555 Part 7)
Cường độ bám dính	0.6N/mm ² (DIN 18 555 Part 6)
Cường độ nén	20N/mm ² (DIN 18 555 Part 3)
Tỷ lệ giữ nước	> 95% (DIN 18 555 Part 7)
Độ hút nước	<2% (ASTM C413:1994)
Độ ổn định vữa	Vữa sệt dẻo đồng đều
Tỷ trọng ướt	1750 kg/m ³
Chất kết dính	Xi măng Portland
Vật liệu độn	Cát Silicat cường độ cao
Phụ gia	Polymer cho mục đích linh động trong thi công, giảm và giữ nước, tăng cường lực bám dính
Tỷ trọng ướt	1750 kg/m ³

