

## AM SKIM

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

AM SKIM là lớp bột trát, bả hoàn thiện bề mặt có gốc xi măng phù hợp với bề mặt vữa tô, cấu kiện trần đúc sẵn và các bề mặt bê tông bên trong và ngoài trời. Sản phẩm có màu xám và màu trắng.

AM SKIM được thiết kế đặc biệt để cho một lớp hoàn thiện bóng mịn bền đẹp với độ kết dính tuyệt vời. Sản phẩm đạt được các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt cho lớp hoàn thiện chất lượng cao, mịn, đẹp..

### ỨNG DỤNG

AM SKIM phù hợp với tất cả các bề mặt bê tông như trần nhà lắp ghép, panel nhẹ, tường, cột, dầm, và ứng dụng tuyệt vời cho khối bê tông xốp nhẹ, gạch BLOCK xây và bề mặt vữa.

### ƯU ĐIỂM

- Sản phẩm được trộn sẵn đảm bảo chất lượng đồng bộ.
- Thuận lợi trong vận chuyển, mang vác.
- Dùng cùng lượng nước để đạt được chất lượng đồng nhất.
- Dễ dàng trộn và áp dụng.
- Cường độ bám dính và liên kết tuyệt vời.
- Độ bền cao và khả năng chống thời tiết tốt
- Giảm bớt công tác dọn dẹp chỉ cần loại bỏ bao bì giấy.

### PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

#### Chuẩn bị bề mặt

- Đảm bảo tất cả bụi bẩn, dầu mỡ, tạp chất phải được loại bỏ. Nên rửa sạch bề mặt nền một ngày trước khi thi công. Tưới ẩm bề mặt bê tông khô trước khi áp dụng.



#### Cách trộn

- Đổ một bao 40kg AM SKIM với 11.6 lít nước trộn trong khoảng 3 phút với máy trộn cầm tay cho tới khi đạt được độ sệt đồng nhất, không vón cục có thể sử dụng để thi công.

#### Thi công

- AM SKIM được thi công bằng cách sử dụng bàn xoa thép hoặc máy phun. Sau khi trộn, thời gian cho thi công khoảng 60 phút. Không bổ sung thêm nước nếu hỗn hợp trộn bị khô sau khi trộn do để lâu.
- Nên thi công AM SKIM ngay trên bề mặt đã trát, còn ẩm ướt, chưa khô để có được sự hoàn thiện bóng, mịn theo yêu cầu.
- AM SKIM cho phép thi công với cả hai phương pháp dùng bàn chà thép hoặc cọ quét để hoàn thiện.

### BẢO QUẢN

- AM SKIM được giữ ở nơi khô ráo. Trong trường hợp sản phẩm bắn vào mắt, rửa sạch nhiều lần với nước. Nếu có hiện tượng dị ứng đến ngay trung tâm y tế để được tư vấn

## AM SKIM

### ĐÓNG GÓI

AM SKIM đóng gói 40kg/bao và 40 bao/palet.

### LIỀU LƯỢNG

Một bao 40 kg cho khoảng 34 lít vữa AM SKIM trộn.

### HẠN DÙNG

Lưu giữ ở nơi thoáng mát, hạn dùng AM SKIM khoảng 12 tháng kiện bao bì đóng kín..

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|                                                                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tỉ lệ nước/ bột                                                                 | Xấp xỉ 0.29 (hoặc 11.6 lít nước cho một bao 40kg)                                                                                     |
| Màu sắc                                                                         | Xám hoặc trắng                                                                                                                        |
| Độ giữ nước                                                                     | >95 %<br>(BS 4551 : Part 1 : 1998)                                                                                                    |
| Độ sệt                                                                          | Độ sệt đồng nhất                                                                                                                      |
| T/P liên kết                                                                    | Xí măng                                                                                                                               |
| Chất độn                                                                        | Can xi cacbonat cường độ cao                                                                                                          |
| Phụ gia                                                                         | Polymer dễ thi công, giữ nước và bám dính                                                                                             |
| Tỉ trọng <ul style="list-style-type: none"> <li>• Khô</li> <li>• Ướt</li> </ul> | 1260 kg/m <sup>3</sup><br>1510 kg/m <sup>3</sup>                                                                                      |
| Độ dày                                                                          | 1mm đến 3mm cho mỗi lớp ứng dụng. Đối với lớp có độ dày vượt quá 5mm, <b>am RENDER</b> nên hoàn thiện trước khi dùng <b>am SKIM</b> . |

